

# Vestheim parkett

## Produkt datablad 2015

### Teknisk informasjon Vestheim parkett

Tykkelse	13 mm
Bredde	194 & 162
Lengde	2000, 2200 & 2281
Slitesjikt (mm)	ca. 2,5 mm
Vekt (kg/m <sup>2</sup> )	ca. 8,0
Taber Test/Lakkens slitestyrke* pr EN 13696 gjennomsliting lakk (revs)	>4000
gjennomsliting matt lakk (revs)	>3500
slitasjetest (mg/100revs)	app. 2,5
Trinnlydsreduksjon til nærliggende rom. NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2, "Lw i dB med 2 mm Tarkofoam ll/flex ll	17
Formaldehydutslipp EN 13986	E1
Brannklasse EN 13501	Dfl
Varmeledende (RT m <sup>2</sup> K/W) kun parkettbord	0,101
med ullpapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam ll/flex ll	0,141
Innallasjon **	Flytende/Hellimt til underlag
Gulvvarme godkjent	Max 27 C overflatetemperatur, vannbåren varme eller selvregulerende elektrisk varme .

\*Data viser resultater med nye komponenter i henhold til 2006 oppdateringer.

Metoden gjelder ikke for børstete produkter på grunn av den strukturerte overflate.

\*\* Kontakt din gulv leverandør for ytterligere informasjon.

#### ABS Parkettgruppen 13 mm 3-stav med 5G

8726004 Eik Mix Matt Lakk (Gml. varenummer)	2281 x 194
8726005 Eik Mix Hvit Matt Lakk (Gml. varenummer)	2281 x 194
8726007 Eik Mix Matt Lakk (Nytt varenummer)	2281 x 194
8726008 Eik Mix Hvit Matt Lakk (Nytt varenummer)	2281 x 194

#### ABS Parkettgruppen 13 mm 1-stav med minifas og 5G

7878016 Eik Robust Matt Lakk	2200 x 162
7878017 Eik Robust Matt Lakk	2000 x 162
7878018 Eik Robust Hvit Matt Lakk	2200 x 162
7878019 Eik Robust Hvit Matt Lakk	2000 x 162



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE

